

TASSO BERNAREGGI

PART OF BIRN GROUP

Ghise lamellari - Specifiche tecniche

Qualità		Diametro barre	Resistenza alla trazione	Struttura matrice
Sigla	Durezze HBW* min. max.	<i>D</i> mm	<i>Rm</i> MPa - min.	
EN-GJL-150C HB150	110 180	20 - 400	80 - 110	ferritico/ricotto
EN-GJL-200C HB175	140 210	20 - 400	115 - 155	ferritico/perlitico
EN-GJL-250C HB200	170 240	20 - 400	155 - 195	perlitico/ferritico
EN-GJL-300C HB250	220 290	20 - 400	185 - 220	predominante perlitico

*HBW valori indicativi

Norma di riferimento: DS/EN 16482 

BERNAREGGI S.r.l. a Socio Unico

Via del Lavoro, 2 - 20022 Castano Primo MI

Tel. 0331.880569 - Fax 0331.883300

ghisa@bernareggi.it

www.bernareggi.it